



Pure & Original

Floor Paint

Productomschrijving.

Pure & Original Floor Paint is een hoge kwaliteitsverf op basis van polyurethaanharsen voor buiten en binnen.

De voornaamste kenmerken zijn:

- hoge hechtingskracht
- slijtvast
- één potsysteem
- uitschakeling van cement- of betonververing

Producteigenschappen

Glans: eggshell - satin

Kleur: zie kleurenlijst

Basisgegevens bij 20° C witte verf.

Soortgelijk gewicht;	1.2 g/cm ³
Vaste stofgehalte;	+/- 66.2 gew%
In volume;	+/- 55.2vol%
Aanbevolen droge laagdikte;	66 microm
Aanbevolen natte laagdikte;	100 microm
Theoretisch rendement;	8m ² /L
Droogtijd;	stofvrij 4 uur
Overschilderbaarheid;	min 8 uur
Vlampunt;	> 21°

Houdbaarheid

Bewaren in oorspronkelijke verpakking en op een koele plaats; 6 tot 12 maanden.

Toepassing

- Bescherming en verfraaiing voor houten vloeren, beton, garage-, fabrieks-, magazijn-, keldervloeren en galarijen.
- Trappen
- Wanden van douche cabine
- beschermt gronden voor licht verkeer.
- voorkomt indringing van vetten en oliën en vereenvoudigt het onderhoud.

Gebruik

Volg de aanbevolen oppervlaktevoorbereiding alvorens te schilderen. Breng de verf aan met een borstel, rol of drukspuit. Verdunning met terpentine (max 10%) kan goed zijn bij het spuiten. Schilder niet in direct zonlicht.

Druk Airless ; 2000 PSI

Tip ; 0.015"-0.019"

Verdun met 10% terpentine voor de 1^e laag. 2^e laag kan onverdund opgebracht worden. aanbevolen minimum laagdikte; 100µm.

Oppervlakte voorbereiding.

De meeste verfproblemen doen zich voor door een slechte voorbereiding of gebruik.. Door een goede oppervlakte voorbereiding help je het verfsysteem voor een langdurige bescherming.

Verwijder alle oppervlaktevervuiling, kalk inclusief, door te reinigen met een geschikt reinigingsmiddel. Spoel goed na en laat het drogen. Gepelde, gebarsten of gekraakte verf dient integraal van het oppervlakte verwijderd te worden door te krabben of te zandstralen. Verwijder alle vetten en of oliën met een watergedragen ontvetter. Glanzende oppervlakten dienen bij voorkeur mat gewreven te worden.

Let op; een vochtige ondergrond kan witte kringen veroorzaken.

Uw dealer:



Pure & Original

Gepolierde beton moet geëetst worden met grilo HD zuur tot de ondergrond rus genoeg is voor een goede hechting.

Veiligheid.

Zie het blad veiligheidsinformatie.

Steen.

Stenen dienen minstens 1 jaar te drogen en alle bloei op de muren dient verwijderd te zijn voor het schilderen.

Betonsteen e.d.

Allen nieuwe oppervlakken moeten drogen zoals de leverancier aanbeveelt. (meestal minimum 30 dagen). Verwijder alle vreemde materialen met een geschikte reiniger. Ruwe oppervlakken kunnen gevuld worden.

Hout.

Vochtigheidsgraad van het hout mag maximaal 16% bedragen. Het hout mag niet met de ondergrond in contact komen. Geboend hout erg goed reinigen met terpentijn. Dit geldt ook voor hout met veel hars.

Reiniging.

Reinig gespatte en gemorste verf onmiddellijk met terpentijn. Het is aangeraden uw gereedschap te reinigen met terpentijn om roestvorming te vermijden.

Aanbrengcondities.

Temperatuur ; >3°C, <50°C (lucht, oppervlakte en materiaal)

Relatieve vochtigheid; max85%